

## TECHNICKÝ LIST MP02000056

**Produkt :** Maskovací krepová papírová páska PROFÍ K100  
**Označení :** Krep. páska Profi K100 Hnědá  
**Země původu :** EU

### Popis produktu :

Vysoce profesionální maskovací páska PROFÍ K100 je vyrobena z kvalitního hnědého krepového papíru jednostranně potaženého solventním lepidlem. Páska je odolná většině rozpouštědel, ředidel a běžně používaných barev v autolakýrnickém oboru.

### Použití :

Náročné maskovací operace v průmyslové výrobě, především v automotive sektoru. Dále možno použít při veškerých autolakýrnických činnostech kde je vyžadována kvalita bez kompromisů. Garantovaná krátkodobá teplotní odolnost až 100 °C. Hnědá barva zajišťuje kontrast pásky s povrchem . Pouze pro použití v interiéru. Pro udržení těchto vlastností je nutné aplikovat pásku na suchou a odmaštěnou plochu.

### Technická data :

Nosič : Krepový saturovaný papír v hnědé barvě  
Gramáž nosiče : 58 g / m<sup>2</sup>  
Lepidlo : Přírodní kaučuk / solvent  
Celková tloušťka : 0,130 mm  
Přilnavost k oceli : 4,5 N/25mm  
Průtažnost : 8,5 %  
Teplotní stálost : 100 °C / 30 min

### Výrobní varianty, rozměrová řada

Páska se vyrábí v šíři od 9 mm do 1600 mm a délce 50 m (tolerance +/- 2 % ).  
Barevné provedení : Hnědá

### Skladovací podmínky :

V originálním balení , v suchu, v neprašném prostředí. Doporučená teplota skladování je 10 – 25 °C. Doporučujeme lepicí pásku zpracovat v průběhu 6 měsíců po zakoupení od dodavatele.

Skladovací podmínky ovlivňují užitkové vlastnosti produktu. Skladování by mělo být provedeno v suchých a dobře větraných prostorách při konstantní teplotě 20°C, bez přímého slunečního světla. Produkt se aplikuje vždy na čisté a suché povrchy. Doba použitelnosti při dodržení výše uvedených podmínek je 1 rok od data výroby. **Výše uvedené technické hodnoty jsou výsledkem laboratorních testů. Výrobce a dovozce nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé při aplikaci produktu. O vhodnosti a způsobu použití produktu rozhoduje vždy konečný spotřebitel a přebírá tím veškerou zodpovědnost za případné škody způsobené použitím tohoto produktu.** Doporučujeme vždy otestovat vhodnost použití produktu pro každou specifickou aplikaci.