

## TECHNICKÝ LIST MP01000013

**Produkt :** Maskovací papírová páska K61 / Solvent  
**Označení :** Krep. páska K61 Blue Mask Profi  
**Země původu :** EU

### Popis produktu :

Maskovací páska **K61 Blue Mask Profi** je vyrobena z kvalitního krepového papíru jednostranně potaženého lepidlem z přírodního kaučuku ( solvent ), které zajišťuje zvýšenou lepidlost a přilnavost k povrchu.

### Použití :

Maskování a ochrana povrchu při malířských a stavebních pracích v interiéru. Díky použitému solventnímu lepidlu a vyšší gramáži papíru je páska vhodná i pro jednoduché aplikace v průmyslové výrobě kde není požadována teplotní odolnost ! Nedoporučuje se aplikace mimo interiéry a na místech s přímým slunečním zářením. Pásku je nutné aplikovat na suchou a odmaštěnou plochu.

### Technická data :

Nosič : Krepový saturovaný papír  
Gramáž papíru : 63 g / m<sup>2</sup> +- 5 %  
Lepidlo : Přírodní kaučuk / Solvent  
Celková tloušťka : 0,128 mm +- 10 %  
Přilnavost k oceli : 5,6 N/25mm  
Průtažnost : 6,5 %  
Teplotní stálost : max. 60 °C / 30 min  
Použití : Interiér  
Aplikační doba : max. 48 hodin

### Výrobní varianty, rozměrová řada :

Páska se vyrábí v šíři 19 , 25, 30, 38, 48, mm a délce 50 m ( +- 2 % ).  
Barevné provedení : slonová kost

### Skladovací podmínky :

V originálním balení , v suchu, v neprašném prostředí. Doporučená teplota skladování je 10 – 25 °C. Doporučujeme lepicí pásku zpracovat v průběhu 12 měsíců po zakoupení od dodavatele.

Skladovací podmínky ovlivňují užitkové vlastnosti produktu. Skladování by mělo být provedeno v suchých a dobře větraných prostorách při konstantní teplotě 20°C, bez přímého slunečního světla. Produkt se aplikuje vždy na čisté a suché povrchy. Doba použitelnosti při dodržení výše uvedených podmínek je 1 ro od data výroby. **Výše uvedené technické hodnoty jsou výsledkem laboratorních testů. Výrobce a dovozce nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé při aplikaci produktu. O vhodnosti a způsobu použití produktu rozhoduje vždy konečný spotřebitel a přebírá tím veškerou zodpovědnost za případné škody způsobené použitím tohoto produktu.** Doporučujeme vždy otestovat vhodnost použití produktu pro každou specifickou aplikaci.