
TECHNICKÝ LIST TP01000030

Produkt : Textilní samolepicí ARGO páska EXTRA BC80
Označení : Text. páska ARGO Extra BC80
Země původu : Itálie

Popis produktu :

Profesionální textilní páska ARGO (GAFA, DUCT) EXTRA BC80 je vyrobena z vysoce kvalitní tkaniny potažené voděodolnou vrstvou LDPE fólie. Lepivou vrstvu tvoří upravené lepidlo se zvýšenou odolností proti vnějším vlivům (UV záření, vlhkost, rozpouštědla) a dlouhodobou lepivostí.

Použití :

Profesionální spojování, slepování ve stavebnictví, při montáži vzduchotechnických a klimatizačních celků. Zvýšená lepivost a dlouhodobá stálost spoje i při náročných podmínkách (vlhkost, teplotní výkyvy, UV záření, rozpouštědla). Zesílený nosič. Příčně trhatelná a velmi pevná v podélném směru. Pro udržení těchto vlastností je nutné aplikovat pásku na suchou a odmaštěnou plochu.

Technická data :

Nosič : Textilní tkanina potažená vrstvou LDPE fólie
Lepidlo : Upravený syntetický kaučuk / hot melt
Celková tloušťka : 0,240 mm +/- 15 %
Přilnavost k oceli : 12 N/cm
Pevnost : 36 N/cm
Průtažnost : 12 %

Výrobní varianty, rozměrová řada

Páska se vyrábí v šíři 48 mm a délce 50 m (tolerance +/- 2 %).
Barevné provedení : stříbrná
Balení : jednotlivě ve fólie, etiketa s popisem a EAN kódem na každé roli

Skladovací podmínky :

V originálním balení , v suchu, v neprašném prostředí. Doporučená teplota skladování je 10 – 25 °C. Doporučujeme lepicí pásku zpracovat v průběhu 6 měsíců po zakoupení od dodavatele.

Skladovací podmínky ovlivňují užitkové vlastnosti produktu. Skladování by mělo být provedeno v suchých a dobře větraných prostorách při konstantní teplotě 20°C, bez přímého slunečního světla. Produkt se aplikuje vždy na čisté a suché povrchy. Doba použitelnosti při dodržení výše uvedených podmínek je 1 rok od data výroby. **Výše uvedené technické hodnoty jsou výsledkem laboratorních testů. Výrobce a dovozce nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé při aplikaci produktu. O vhodnosti a způsobu použití produktu rozhoduje vždy konečný spotřebitel a přebírá tím veškerou zodpovědnost za případné škody způsobené použitím tohoto produktu.** Doporučujeme vždy otestovat vhodnost použití produktu pro každou specifickou aplikaci.