
TECHNICKÝ LIST MP04000002

Produkt : Samolepicí fólie na dočasnou ochranu povrchů – vysoká lepidlost
Označení : Ochranná fólie PE98H Zelená /55my
Země původu : EU (Itálie)

Popis produktu :

Samolepicí fólie s vysokou lepidlostí a silnější fólií vhodná k dočasné ochraně hladkých a nepřilnavých povrchů v průmyslu a stavebnictví . Nedoporučujeme dlouhodobé použití v exteriéru a vystavování aplikované fólie přímému slunečnímu světlu či jiným vnějším vlivům.

Doporučené povrchy:

Povrchově upravené ocelové plechy (cívky), hliníkové profily
Syntetické profily (tvrdé PVC, speciální PVC, PMMA)
Sendvičové panely
Dřevo
Leptané sklo

Pro udržení těchto vlastností je nutné fólii aplikovat na suchou a odmaštěnou plochu.

Nedoporučené aplikační povrchy :

Plastisol
Nerezová ocel
Měď a měděné slitiny
Mosaz

Technická data :

Nosič : Polyolefinová fólie
Lepidlo : Modifikovaný Akrylát – akrylátová vodní disperze
Celková tloušťka : 55 mikronů +- 10 %
Přilnavost k oceli : 1,3 N / cm +- 10 %
Pevnost : min. 23 N / mm²
Průtažnost : min. 300 %
Aplikační teplota : + 18°C / + 50°C
Doba aplikace : max. 3 měsíce

Maximální aplikační natažení 0,5 % !!!

Vnitřní dutinka : papírová – vnitřní průměr 76 mm

Výrobní varianty, rozměrová řada

Páska se vyrábí v šíři 50, 100, 250, 500, 1000, 1500 mm a délce 200 .
Barevné provedení : Zelená

Aplikace, záruční podmínky :

Ochranná fólie je určena pro dočasnou ochranu povrchů proti znečištění a poškrábání či jinému mechanickému poškození povrchu při převozu, skladování, montáži jednotlivých dílů. Fólie neslouží k ochraně proti korozi, vlhkosti nebo chemickým látkám. **Vzhledem k různorodosti použití je doporučeno vždy otestovat chování fólie při konkrétní aplikaci v místních podmínkách předtím než dojde k pravidelnému používání fólie.** Lepidlo může reagovat s některými povrchy případně zanechávat stopy po odstranění fólie, proto je otestování fólie nezbytné. **Dodavatel není zodpovědný za škody způsobené nevhodným použitím fólie případně použitím v nevhodných podmínkách. Zákazník koupí tohoto produktu bere veškerou zodpovědnost na svou stranu .**

Skladovací podmínky :

V originálním balení , v suchu, v neprašném prostředí. Doporučená teplota skladování je 10 – 25 °C. Doporučujeme ochrannou fólii zpracovat v průběhu 6 měsíců po zakoupení od dodavatele.

Skladovací podmínky ovlivňují užitkové vlastnosti produktu. Skladování by mělo být provedeno v suchých a dobře větraných prostorách při konstantní teplotě 20°C, bez přímého slunečního světla. Produkt se aplikuje vždy na čisté a suché povrchy. Doba použitelnosti při dodržení výše uvedených podmínek je 1 rok od data výroby. **Výše uvedené technické hodnoty jsou výsledkem laboratorních testů. Výrobce a dovozce nenesé žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé při aplikaci produktu. O vhodnosti a způsobu použití produktu rozhoduje vždy konečný spotřebitel a přebírá tím veškerou zodpovědnost za případné škody způsobené použitím tohoto produktu.** Doporučujeme vždy otestovat vhodnost použití produktu pro každou specifickou aplikaci.