
TECHNICKÝ LIST MP04000012

Produkt : Samolepicí fólie na dočasnou ochranu povrchů – střední lepivost
Označení : Ochranná fólie PE77M Modrá./45my
Země původu : EU (Itálie)

Popis produktu :

Samolepicí fólie střední lepivosti určená k dočasné ochraně povrchů v průmyslu a stavebnictví . Nedoporučujeme dlouhodobé použití v exteriéru a vystavování aplikované fólie přímému slunečnímu světlu či jiným vnějším vlivům.

Doporučené povrchy

- Hrubé nátěry a nástřiky
- Eloxovaný hliník
- Ocelové plechy a svitky
- Povrchově upravené kovy a plechy (Pre-painted metal)
- Dřevěné materiály
- Lamináty a lamino
- Akrylátové sklo, plexisklo, PMMA produkty
- Sanitární produkty / sprchové kouty, vany

Pro udržení těchto vlastností je nutné aplikovat fólii na suchou a odmaštěnou plochu.

Technická data :

Nosič : Polyolefinová fólie
Lepidlo : Modifikovaný Akrylát – akrylátová vodní disperze
Celková tloušťka : 48 my +- 10 %
Přilnavost k oceli : 0,59 – 0,75 N / cm
Pevnost : min. 22 N / mm
Průtažnost : min. 300 %
Aplikační teplota : + 18°C / + 50°C

Maximální aplikační natažení 0,5 % !!!

Vnitřní dutinka : papírová – vnitřní průměr 76 mm

Výrobní varianty, rozměrová řada

Páska se vyrábí v šíři 50,100,250,500,1000 a 1250 mm a délkách 100,200,1000 m.
Barevné provedení : Modrá

Aplikace, záruční podmínky :

Ochranná fólie je určena pro dočasnou ochranu povrchů proti znečištění a poškrábání či jinému mechanickému poškození povrchu při převozu, skladování, montáži jednotlivých dílů. Fólie neslouží k ochraně proti korozi, vlhkosti nebo chemickým látkám. **Vzhledem k různorodosti použití je doporučeno vždy**

otestovat chování fólie při konkrétní aplikaci v místních podmínkách předtím než dojde k pravidelnému používání fólie. Lepidlo může reagovat s některými povrchy případně zanechávat stopy po odstranění fólie, proto je otestování fólie nezbytné . **Dodavatel není zodpovědný za škody způsobené nevhodným použitím fólie případně použitím v nevhodných podmínkách. Zákazník koupí tohoto produktu bere veškerou zodpovědnost na svou stranu .**

Skladovací podmínky :

V originálním balení , v suchu, v neprašném prostředí. Doporučená teplota skladování je 10 – 25 °C. Doporučujeme ochrannou fólii zpracovat v průběhu 6 měsíců po zakoupení od dodavatele.

Skladovací podmínky ovlivňují užitkové vlastnosti produktu. Skladování by mělo být provedeno v suchých a dobře větraných prostorách při konstantní teplotě 20°C, bez přímého slunečního světla. Produkt se aplikuje vždy na čisté a suché povrchy. Doba použitelnosti při dodržení výše uvedených podmínek je 1 rok od data výroby. **Výše uvedené technické hodnoty jsou výsledkem laboratorních testů. Výrobce a dovozce nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé při aplikaci produktu. O vhodnosti a způsobu použití produktu rozhoduje vždy konečný spotřebitel a přebírá tím veškerou zodpovědnost za případné škody způsobené použitím tohoto produktu.** Doporučujeme vždy otestovat vhodnost použití produktu pro každou specifickou aplikaci.

Stav: 01/2019

MPM Trade spol. s r.o.