

TECHNICKÝ LIST OP08000001

Produkt: **Oboustranná samolepicí páska PS65 180 °C BLUE MASK**

Označení : OP08000001 Oboustr. LP PS65 Transparentní

Země původu: EU

Charakteristika produktu:

Profesionální oboustranně lepivá páska vyrobená z polyesterové fólie potažené speciálně upraveným modifikovaným akrylátovým lepidlem s vysokou teplotní odolností a lepivostí ve smyku. Páska je určena ke slepování náročných spojů v průmyslové výrobě a především v automotive odvětví. Páska se vyznačuje extrémní okamžitou lepivostí na většinu povrchů včetně vysoce nepřilnavých povrchů. Výborná UV stálost a odolnost vůči změkčovadlům, vlhkosti.

Použití :

Lepení a spojování v elektronickém průmyslu (lepení LCD obrazovek, gumových částí a profilů) . Lepení veškerých plastových a kovových profilů, ABS materiálů kde je nutná vysoká dlouhodobá teplotní odolnost a lepivost i na méně přilnavé materiály.

Technické údaje:

Lepidlo :	Modifikovaný akrylát
Nosič lepidla :	Polyesterová fólie transparentní
Ochranná vrstva :	MOPP fólie červená 0,075 mm
Celková tloušťka pásky bez nosiče :	0,205 mm +- 0,010 mm
Lepivost / Peel / FINAT1	min. 20 N / 25 mm
Okamžitá lepivost / FINAT9	min. 18 N / 25 mm
Pevnost ve smyku :	min. 168 hod
Teplotní odolnost :	- 40 + 100 °C
Krátkodobá teplotní odolnost :	- 40 + 180 °C
Dlouhodobá teplotní odolnost :	- 20 + 80 °C
Odolnost vůči změkčovadlům :	velmi dobrá
Odolnost proti vlhkosti :	velmi dobrá
Aplikační teplota :	5 °C a více
Trhatelnost :	Ano

Rozměry:

Šířky :	6 - 1240 mm
Délka návinu :	50 m

Skladovací podmínky :

V originálním balení, v suchu, v neprašném prostředí. Doporučená teplota skladování je 10 – 25 °C. Doporučujeme lepicí pásku zpracovat v průběhu 6 měsíců po zakoupení od dodavatele.

Skladovací podmínky ovlivňují uživatelské vlastnosti produktu. Skladování by mělo být provedeno v suchých a dobře větraných prostorech při konstantní teplotě 20°C, bez přímého slunečního světla. Produkt se aplikuje vždy na čisté a suché povrchy. Doba použitelnosti při dodržení výše uvedených podmínek je 1 rok od data výroby. **Výše uvedené technické hodnoty jsou výsledkem laboratorních testů. Výrobce a dovozce nenesou žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé při aplikaci produktu. O vhodnosti a způsobu použití produktu rozhoduje vždy konečný spotřebitel a přebírá tím veškerou zodpovědnost za případné škody způsobené použitím tohoto produktu.** Doporučujeme vždy otestovat vhodnost použití produktu pro každou specifickou aplikaci.

Stav: 01/2019

MPM Trade spol. s r.o.